

Garnitura de Etansare

Descrierea produsului

Gasket Sealant este un etansant siliconic monocomponent durabil, termorezistent, care poate fi utilizat la temperaturi de pana la +300°C.

Dupa aplicare, siliconul se intareste in prezenta umiditatii din aer, formand o pelicula cauciucata rezistenta.

Domenii de aplicare

Gasket Sealant este conceput pentru aplicatii de garnituri cu formare pe loc.

Etansarea si imbinarea usilor de cuptor.

Etansarea cuptoarelor industriale.

Etansarea rosturilor unde este necesara o temperatura foarte ridicata.

In general, Gasket Sealant poate fi utilizat si fara amorsa, pentru etansarea ansamblurilor de sticla, suprafetelor de vitraje izolante, portelanului, produselor metalice cu strat de acoperire, panourilor epoxy si poliestere, polistirenului, aluminiului anodizat si lemnului finisat.

Limitari

Printre altele, nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PTFE si bituminoase.

Gasket Sealant nu permite acoperirea cu vopsea.

Pregatirea si finisarea suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si solide. Folosita o amorsa, daca este cazul. Consultati Ghidul de Selectare a Amorsei si BT 02-95.

Se recomanda realizarea de teste de aderenta anterior aplicarii. Finisati cu Zwaluw Finisher. Consultati BT 03-95.

Culori disponibile

Rosu

Ambalare

Blistere de 80 ml.

Siguranta

Fisele de securitate sunt disponibile la cerere.

Valori tipice

Informatii generale

Baza	Acetoxi	
Temperatura de aplicare	+5 / +40°C	
Viteza de aplicare	250 g/min	3mm / 6,3 bar
Debit	<2 mm	ISO 7390
Densitate	1,03 g/ml	
Timp de formare a peliculei	15 min	23°C / 55% RF
Viteza de intarire	1,5 mm/24h	23°C / 55% RF
Rezistenta la inghet pana la -15°C in timpul transportului	da	
Durata de viata utila intre +5°C si +25°C	36 luni	
Rezistenta la temperatura dupa intarire, continuu	-60°C / +260°C	
Rezistenta la temperatura dupa intarire, pe termen scurt	-60°C / +300°C	



Fisa Tehnica

Proprietati mecanice aferente unei pelicule cu grosimea de 2 mm

Prag A de duritate Shore (3 s)	29	DIN 53505
Rezistenta de rupere la intindere	2,1 MPa (N/mm ²)	DIN 53504
Alungire la rupere	400 %	DIN 53504

Versiune: Iulie 2015

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului, negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa tehnica sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.