



Fișă Tehnică



Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Strasse 1
01561 Lampertswalde/Germania
Tel. +49 3522 33 30 • Fax: +49 3522 33 399
info@krono-original.com

Parchet laminat prin presiune directă
Clasa de trafic conform EN 13329: **23/33 – AC5**



Spații rezidențiale cu
trafic intens



Spații comerciale cu trafic
intens

years

garanție

Garanția se aplică pentru spații rezidențiale,
conform condițiilor de garanție*

DIMENSIUNI

dimensiuni	grosime (d)	$12 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot d_{\max} - d_{\min} \leq 0,50 \text{ mm}$		
	lungime	$1285 \pm 0,50 \text{ mm}$		
	lățime (b)	$192 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot b_{\max} - b_{\min} \leq 0,20 \text{ mm}$		
profil	latura longitudinală	twin clic	latura transversală	1clic 2go pure
uluc	latura longitudinală		latura transversală	



TOLERANȚĂ

perpendicularitate	EN 13329	$\leq 0,20 \text{ mm}$
liniaritatea canturilor	EN 13329	$\leq 0,30 \text{ mm}$
planeitate transversală	EN 13329	concav: $\leq 0,15\%$ · convex: $\leq 0,20\%$
planeitate longitudinală	EN 13329	concav: $\leq 0,50\%$ · convex: $\leq 1,00\%$
rosturi între elemente	EN 13329	medie: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · max: $\leq 0,20 \text{ mm}$
diferență de înălțime între elemente	EN 13329	medie: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · max: $\leq 0,15 \text{ mm}$
decalaj		$\pm 2 \text{ mm}$

ÎNCERCARE

rezistența la abraziune		EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)
rezistența la impact		EN 13329	bilă mică ≥ 15 N · bilă mare ≥1000 mm
rezistența la microzgârieturi		EN 13329	≤ MSR-B2
rezistența la pete	grupa 1 & 2	EN 13329	clasa 5
	grupa 3		≥ clasa 4
încercarea cu scaun cu role		EN 13329	fără modificări ale aspectului sau deteriorări, conform definiției EN 425
efectul unui picior de mobilă		EN 13329	nu sunt vizibile deteriorări la încercarea cu un picior de tip 0
indentare reziduală		EN 13329	≤ 0,05 mm
rezistența la modificarea culorilor		EN 13329	clasa pe scala de gri ≥ 4 la clasa 6 de decolorare pe scala lânii albastre
variații dimensionale după modificări ale umidității relative		EN 13329	longitudinal ≤ 0,9 mm · transversal ≤ 0,9 mm
rezistența îmbinării		EN 13329	longitudinal ≥ 1 kN/m · transversal ≥ 2 kN/m
rezistența la smulgerea suprafeței		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

emisia de formaldehidă	EN 16516	clasa E1
------------------------	----------	----------

COMPORTAMENT FIZIC

comportamentul la incendiu	EN 13501-1	Cfl s1
rezistența la alunecare	EN 13893	clasa tehnică DS
rezistență termică	EN 12667	$0,101 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
conductivitate termică	EN 12664	$0,120 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$

*Condițiile detaliate de garanție sunt disponibile la adresa www.krono-original.com

Fișa tehnică este actualizată periodic pentru a respecta standardele tehnologice noi. Prezenta versiune înlocuiește toate versiunile anterioare, precum și toate versiunile nedatate. Prezenta versiune este aplicabilă începând cu data elaborării. Versiunea 02/2022