



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray Zinc-Alu

Spray pentru protectia metalelor impotriva coroziunii



Descrierea Produsului

Spray-ul cu Zinc-Aluminiu este un amestec de aluminiu si zinc si ofera protectie impotriva coroziunii rezistente la caldura, pentru multe materiale. Adera foarte bine la metale neferoase si fier. Zinc-aluminiu Spray poate fi folosit pentru re-galvanizare și repararea petelor deteriorate ale pieselor galvanizate precum si la taiere si sudare la constructiile metalice. Produsul preia sarcina de protectie impotriva coroziunii si actioneaza ca un compensator de culoare optic, datorita culorii sale similare cu metalele nou galvanizate.

Beneficii

- Pelicula cu uscare rapida
- Rezistenta puternica la adeziune
- Poate fi lacuit
- Rezistenta la temperaturi de pana la 200°C
- Are aceeasi culoare cu metalele proaspat galvanizate

Aplicatii

Zinc-aluminiu Spray este folosit in aplicatii industriale, casnice, auto și alte zone in care metalele galvanizate sunt prelucrate sau deteriorate. Principalele sale aplicatii sunt în domeniul de climatizare si ventilaresisteme de incalzire, constructia de conducte si tablouri electrice.

Metoda de lucru

Temperatura ideala de aplicare 16°C–25°C. Degresati metalele si polizati-le usor. Agitati spray-ul cu putere aproximativ trei minute, dupa ce auziti clar zgomotul produs de bila metalica. Pulverizati in sensuri perpendiculare, de la o distanta de aproximativ 25-30 cm. Suprafata se usuca dupa 5-8 minute si poate fi manipulata dupa 15-20 minute, fiind complet uscata dupa aproximativ 24 de ore.

Informatii suplimentare

Baza	Synthetic resin
Continut solid	11.5
Densitate	0.733
Grosimea stratului / acoperire_m	50
Interval de temperatura_c	-30°C - +200°C
Presiune la 20c bar	3.8
Presiune la 50c bar	7.6
Rezistenta la inghet in timpul transportului	Up to -15°C
Temperatura de aplicare	+16°C to +25°C
Timp de intarire	24 hours
Timp de taiere	20-30 min
Timp uscare la praf, min	90
Viteza de extrudare gs	1.5

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura ideala de 16°C–25°C. Degresati metalele si slefuiti-le usor inaintea aplicarii produsului.

Curatare

Culori

- Aluminiu



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com

25-07-2023
23:20:25
EEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa tehnica

Tectane Spray Zinc-Alu

Spray pentru protectia metalelor impotriva coroziunii

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si intelesă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusă la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

25-07-2023
23:20:25
EEST