

Declarație de Performanță nr: DOP-320610-2020

- Cod unic de identificare a tipului de produsului: CT 06100
- Utilizarea sau utilizările prevăzute: Pentru conectarea structurilor portante din lemn cu elemente din lemn
- Producător: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polonia
- Reprezentant Autorizat: nd
- Sistem de evaluare și verificare a stabilității: 3
- Specificatii tehnice armonizate

	numele organismului notificat	organismul notificat nr.	conform documentului	Document de Evaluare European
Evaluare Tehnică	Technický a zkušební ústav stavební Praha	1020	ETA 19/0474 (z dnia 30.05.2022 r.)	EAD 130118-01-0603

Organismul notificat care certifică controlul producției emite un certificat de conformitate pentru controlul producției fabricii după inspecția inițială a instalației de producție și controlul producției fabricii, precum și supravegherea și evaluarea consecventă a controlului producției fabricii.

7. Performanța declarată

Caracteristici Esențiale	proprietăți funcționale	conform documentului
Odporność na korozję	Fe/Zn 12c	ETA 19/0474
Răspuns la incendiu	A1	ETA 19/0474
Wymiary [mm]	d= 6,1 +/-0,2, l= 100 +/-2,5, lg= 60 +/-3,0, dhead= 15 +/-0,5, ds= 4,35 +/-0,05, d1=4 +/-0,1	ETA 19/0474
Odstępy, odległość końca i krawędzi wkrętów oraz minimalna grubość materiału drewnopochodnego	Podano w EN 1995-1-1+A2, pkt 8.7.1. (wkręty obciążone bocznie), EN 1995-1-1, pkt 8.7.2 i w Tabeli 8.6. (wkręty obciążone osiowo)	ETA 19/0474
Igienă, sănătate și mediu. Conținut, difuzare și / sau eliberarea de substanțe periculoase	Produsul nu conține cadmiu sau altul substanțe periculoase	ETA 19/0474
Unghi de încovoiere	50°70'	ETA 19/0474
Limita de curgere caracteristică	1053,71 MPa	ETA 19/0474
Moment charakterystyczny uplastycznienia części gładkiej (Nmm)	15930	ETA 19/0474
Moment charakterystyczny uplastycznienia części gładkiej (Nmm)	8540	ETA 19/0474
Capacitate portantă la tracțiune	13,31	ETA 19/0474
Rezistența caracteristică la torsiune	3,95	ETA 19/0474
Rezistența caracteristică la torsiune în chereștea	11,11	ETA 19/0474
Rezistența caracteristică la torsiune în chereștea	2,81	ETA 19/0474
Parametrul caracteristic la extragere: radial la direcția fibrelor lemnului $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	17,82 (g=350 kg/m ³)	ETA 19/0474
Parametrul caracteristic la extragere: tangent la direcția fibrelor lemnului $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	18,82 (g=350 kg/m ³)	ETA 19/0474
Parametrul caracteristic la extragere: în lungul fibrelor lemnului $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	12,56 (g=350 kg/m ³)	ETA 19/0474
Parametru caracteristic la extragere al capului - radial la direcția fibrelor $f_{head,k}$ (N/mm ²)	24,74 (g=380 kg/m ³)	ETA 19/0474
Parametru caracteristic la extragere al capului - tangent la direcția fibrelor $f_{head,k}$ (N/mm ²)	23,83 (g=380 kg/m ³)	ETA 19/0474

Performanța produsului identificat mai sus este în concordanță cu setul de performanță declarată. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

