

TectorPlast

Zidărie 100

Fișă de produs






TectorPlast

Zidărie 100

Descriere


Mortar uscat, predozat, pe baza de ciment, de clasă M5, pentru toate tipurile de zidării, conform SR EN 998-2:2016.




Randament ridicat




Rezistență mare



Predozat



Ușor de manevrat



Pentru toate tipurile de zidării

Utilizare

- Zidărie interioară sau exterioară
- Adecvat pentru aplicare manuală
- Potrivit pentru diferite elemente de zidărie (cărămidă, blocheți beton, etc.)
- La realizarea zidăriei se vor respecta: Cod de proiectare pentru structuri de zidărie CR 6 și Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie NE 036-2014

Beneficii


- Timp optim de lucru
- Rezistență mare
- Eficiență superioară și randament ridicat

Recomandări



1. Preparare

- Un sac de 25 kg se amestecă cu aproximativ 4 litri de apă
- Mortarul se poate prepara / omogeniza cu toate tipurile de mixere
- Când prepararea se realizează cu malaxorul cu cădere liberă, se adaugă întâi apa, apoi materialul uscat (timp de amestecare minim 3 minute)
- Apă utilizată trebuie să fie curată



2. Aplicare

- Blocurile de zidărie trebuie să fie uscate, plane, fără fisuri sau materiale ce pot forma un strat separator (praf, materii organice etc.)
- Grosimea stratului de mortar poate fi până în 2,5 cm



3. Protecție

- Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperierilor sau înghețului



TectorPlast

Zidărie 100

Caracteristici tehnice

În conformitate cu SR EN 998-2:2016:

Caracteristici esențiale	Performanță
Clasificare	G-M5
Rezistența la compresiune la 28 zile	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența de aderență la forfecare	$0,15 \text{ N/mm}^2$
Rezistența de aderență la înconvoiere	NPD
Conținut de cloruri	$\leq 0,1 \% \text{ Cl (masic)}$
Coeficient de permeabilitate la vapori (μ)	15/35 (valoare tabelară)
Coeficient de absorbție a apei prin capilaritate, la 90 min. W_c	$< 1,0 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0.5})$
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$	$\leq 1,00 \text{ W}/(\text{mK})$ (pt $P=50\%$)
Durabilitate (rezistența la îngheț/dezgheț)	Corespunde (SR EN 998-2 anexa B, punct c)
Reacția la foc	Clasa A1
Eliberarea de substanțe periculoase [%] -Conținut de crom hexavalent	Max 0,0002

Mod de ambalare

- Saci de 25 kg
- Palet de 1,2 t (48 saci)



Valabilitate

- Termen de valabilitate: 12 luni, de la data însăcuirii, cu respectarea condițiilor de depozitare precizate de producător

Siguranță și securitate în muncă



Purtați mănuși de protecție



Purtați ochelari de protecție și mască



Purtați vestă reflectorizantă



Purtați încălțăminte de protecție



Nu înghițiți și nu inhalați produsul



Pentru lucrări de tencuială aplicată manual sau mecanizat, completează cu mortarul TectorPlast Tencuială 155.

> Click aici pentru fișa de produs!



Pentru lucrări de zidărie specific pentru BCA, optează pentru TectorPlast BCA 130.

> Click aici pentru fișa de produs!



Holcim (Romania) S.A.
Calea Floreasca nr. 169 A
Clădirea B, Etajul 7
Sector 1, RO 014459
București, România
www.holcim.ro